MTN-Giethoorn

Kanaaldijk 18, 8355 VJ Giethoorn NL. Tel:+31.521.361544 Fax:+31.521.362105
www.mtn.nl Email: info@mtn.nl

Het "Trommelen" polijsten van Klokonderdelen/ metalen voorwerpen

Dmv keramische media en de Lortone tumblers

1. **Trommel circa ½ tot 2/3 vullen met keramische media (Een ezelsbruggetje: per liter inhoud 1 kilo media)**
2. **Onderdelen in media los van elkaar trommelen**
3. **Grote en zware onderdelen apart van kleine en kwetsbare onderdelen trommelen**
4. **Water toevoegen tot ruim boven de media**
5. **Polijstvloeistof toevoegen (2 tot 10 ml per liter water)**
6. **Binnendeksel plaatsen. Er op letten dat deze droog en zonder ongerechtigheden geplaatst kan worden. Let op kleine stukjes keramiek! Het deksel goed op de binnenrand drukken.**
7. **Het (aluminium; QT series) buitendeksel plaatsen. Goed vast aandrukken/Draaien.**
8. **Plaats nu de sluitring en kunststof moer, de moer niet te vast draaien; Vast is vast. Als deze heel erg wordt vastgedraaid bestaat de kans dat het binnendeksel naar boven komt waardoor er lekkage kan ontstaan.**
9. **De trommel plaatsen op de machine (De zwarte moer in de trommelsteun.)**
10. **Laat nu de trommel circa 1 tot 6 uur draaien; afhankelijk van de verontreinigingsgraad**
11. **Neem de onderdelen uit de trommel; droog deze of behandel ze op uw eigen manier na om eventuele vlekken of roestvorming te voorkomen.**

Een paar tips:

- **Als er keramische stukjes in gaatjes vast zitten. Gebruik een ultrasoon om deze weer te verwijderen.**
- **Kleine onderdelen kunnen uit de keramische media gezeefd worden. (Grove huishoudzeef of gaatjes aluminium enz.)**
- **LET OP: Dit is een polijstproces.Geen schoonmaak methode! Zorg dus voor schone onderdelen en vooral vetvrij. Dit is belangrijk voor een goed en snel polijstproces.**

Uitstekende Polijstresultaten
Tijdsbesparing door gelijktijdige bewerking van diverse onderdelen
Polijsten van gestructureerde oppervlakken

MTN-Giethoorn
Kanaaldijk 18 - 8355 VJ Giethoorn - 0521.361544
E-mail: info@mtn.nl - www.mtn.nl